



ネジ50A塩ビ管1.jpg
ネジ式VP50



ネジ50A塩ビ管2.jpg
破断点試験力11.0kN



ネジ50A塩ビ管3.jpg



差込40A塩ビ管1.jpg
差し込み式VP40



差込40A塩ビ管2.jpg
破断点試験力13.2kN



差込40A塩ビ管3.jpg



差込50A塩ビ管1.jpg
差し込み式VP50



差込50A塩ビ管2.jpg
破断点試験力19.9kN



差込50A塩ビ管3.jpg



他社製品

破断点試験力8.2kN

荷重試験(引張試験)

ねじ式塩ビ管 VP50


日付: 2007/03/26
 試験モード: シングル
 試験速度1: 20 mm/min

温度: 20°C
 試験種類: 引張

形状: 面積

単位	面積 mm ²	つかみ具間距離 mm
ねじ式塩ビ管 VP 50	1.0000	100.0000

名前 単位	最大点 試験力 kN	最大点 変位 mm	破断点 試験力 kN	破断点 変位 mm
ねじ式塩ビ管 VP 50	11.8562	3.36500	10.9578	3.57300



コメント

〒115-8586 東京都北区西が丘3-13-10
 財団法人
 東京独立型技術研究センター
 事業化支援部 技術化支援室
 電話:03(3909)2151(代) FAX:03(3909)2590

荷重試験(引張試験)

差し込み式塩ビ管 VP50


日付: 2007/03/26
 試験モード: シングル
 試験速度1: 20 mm/min

温度: 20°C
 試験種類: 引張

形状: 面積

単位	面積 mm ²	つかみ具間距離 mm
差し込み式塩ビ管 VP 50	1.0000	100.0000

名前 単位	最大点 試験力 kN	最大点 変位 mm	破断点 試験力 kN	破断点 変位 mm
差し込み式塩ビ管 VP 50	20.0422	4.52400	19.8797	4.57400



コメント

〒115-8586 東京都北区西が丘3-13-10
 地方独立行政法人
 東京都立産業技術研究センター
 事業化支援部 製品化支援室
 電話:03(3909)2151(F) FAX:03(3909)2590

荷重試験(引張試験)

差し込み式塩ビ管 VP40


日付: 2007/03/26
試験モード: シングル
試験速度1: 20 mm/min

温度: 20°C
試験種類: 引張

形状: 面積

単位	面積 mm ²	つかみ具間距離 mm
差し込み式塩ビ管 VP 40	1.0000	100.0000

名前 単位	最大点 試験力 kN	最大点 変位 mm	破断点 試験力 kN	破断点 変位 mm
差し込み式塩ビ管 VP 40	13.2828	4.26800	13.1938	4.29300



コメント

〒115-8586 東京都北区西が丘3-13-10
地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター
専任化支援部 製品化支援室
電話:03(3909)2161(代) FAX:03(3909)2590

荷重試験(引張試験)




日付: 2007/03/26
試験モード: シングル
試験速度1: 20 mm/min

温度: 20℃
試験種類: 引張

形状: 面積

	面積	つかみ具間距離
単位	mm ²	mm
	1.0000	100.0000

名前	最大点 試験力	最大点 変位	破断点 試験力	破断点 変位
単位	kN	mm	kN	mm
	10.9203	8.05200	8.19375	8.70200



コメント

〒115-8586 東京都北区西が丘3-13-10
地方独立行政法人
東京都立産業技術研究センター
專業化支援部 製品化支援室
電話: 03(3509)2151(代) FAX: 03(3909)2590